

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YETİŞKİN HASTA BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Battanîyeler 160 x 220 (±%3) cm ebatlarında olacaktır.
- 2) Battanîyelerin üretiminde yeni yün ve sentetik kullanılacak, yün iplik haline dönüştürülmeden önce sıcak su ile iyi bir şekilde yıkanmış olacaktır.
- 3) Battanîye kalınlığı en az 3 mm olacaktır.
- 4) Battanîyelerin lif oranları:
- 5) Battanîyelerin; (Kopma mukavemeti TS. EN ISO 13934–1 E göre yapılacaktır.)
- 6) Battanîye, düzgün bir şekilde şardonlanmış olacaktır.
- 7) Kullanılacak bordürün (kenarın, biye) rengi battanîye rengi ile uyumlu olacaktır. Çözgü tel sayısı En az 25 tel/ cm bükümlü polyester iplik Çözgü İpliği: Atkı İpliği: Yün ve sentetik lifin uzunluğu % 100 Polyester veya Akrilik En az % 70 yün Kalanı sentetik elyaf (polyester, Akrilik, Polyamid) 60 ile 80 mm arasında İplik Numarası: İplik sıklığı : Kopma mukavemeti: Çözgü: 60 tex ya da 540 denye Çözgü için en az: 12 tel/cm Çözgü için en az: 750 N Atkı: En az 2,5 Nm Atkı için en az: 12 tel/cm Atkı için en az: 250 N Atkı tel sayısı En az 27 tel / cm bükümsüz polyester iplik Örgüsü Bezayağı
- 8) Battanîyenin biyesi kenarın tek yüzünde en az 3 cm genişliğinde sentetik iplikle, içe kıvrık çift dikişli, kenarlar açık kalmayacak şekilde ve köşeleri çapraz dikişli olacaktır. (Zarf dikişi)
- 9) Battanîyenin bir bütün halinde ağırlığı en az 2400 gr olacaktır.
- 10) Battanîyelerde eğrilik, yırtık, leke, güve yeniği, küf kokusu veya fena bir koku, tamir görmüş yerler (delik, kesik, yırtıklığın tamir görmüşleri), ıslaklık ve renk dalgalanması olmayacaktır.
- 11) Battanîyelerde deseni bozacak atkı ve çözgü hataları bulunmayacaktır.
- 12) Battanîyeler; elle tutulduklarında yağlı ve sert hissini vermeyecek yumuşak bir tuşeye sahip olacaktır.
- 13) Yağ miktarı; en fazla % 3,5 olacaktır.
- 14) Kül miktarı; en fazla % 3 olacaktır.
- 15) PH değeri 5 - 9 arasında olacaktır.
- 16) Renk haslığı; yıkamaya, ışığa ve sürtünmeye karşı dayanıklı olacaktır. (TS EN ISO 105- C06 ya göre yapılacak gri skalaya göre dört seviyesinde olacaktır.)
- 17) Kumaş numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 18) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır
- 19) Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Nevresim Takımı 160 cm x 220 cm ebatlarında olmalıdır.
- 2- Nevresim Takımı beyaz renkte olmalıdır.
- 3- Yastık kılıfı 50 cm x 70 cm ebadında gizli kapaklı olacaktır.
- 4- %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Yıkama sonrası solmamalı ve deforme olmamalıdır.
- 6- Atkı ve çözgü toplama cm² de en az 57 tel olmalıdır.
- 7- Atkı ve çözgüde ip ve tarh artıkları olmamalıdır.
- 8- Kolay ve her türlü deterjanla ve çamaşır suyu ile yıkanmaya uygun olmalıdır.
- 9- Ütülemesi kolay olmalıdır.
- 10- Çekme oranı sadece ilk yıkamada bir metrede en fazla; 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır.
- 11- Nevresimin ağız kısmı en az 5 ilikli olup düğmeleri dikilmiş olmalıdır.
- 12- Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.
- 13- Numune idarece değerlendirilecektir.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç. Dr. Yasar Eryılmaz Dr.
Mehmet...

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PİKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) 100 Pamuklu kumaştan dokunmuş olmalıdır.
- 2) Pike ebatları 175*220 cm olmalıdır.
- 3) Kenar katlamaları 4 cm ve dör kenardan olmalıdır.
- 4) 60 derecede yıkanabilmeli çekme oranı maksimum %8 olmalıdır.
- 5) Ağırlığı 310gr/M² olmalıdır.
- 6) İplik: Atkı ; 6/1 ve Çözüğü ; 8/1 , Atkı Sıklığı; 23/25/cm² olmalıdır.
- 7) Yıkama maddeleri ile özelliği bozulmamalıdır.
- 8) Kumaş üzerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanması) hatası olmamalıdır.
- 9) Kumaş numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 10) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır.
- 11) ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler tarafından ve uluslararası kalite standartları olan CE belgesine sahip işletmeler 'in vermiş olduğu yetki ve uygunluk onayı olan ürünler satın alınacaktır. İstenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır. Aksi takdirde değerlendirme dışı kalacaktır.
- 12) Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Büy. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARAN
T. Etilim

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ebadı 90X 90 cm olacak.
- 2- Dokuma 100 pamuklu olacaktır.
- 3- En fazla 60 c de yıkanabilir olacaktır.
- 4- Kenarları biyeli olacaktır.
- 5- Cinsi pazen kumaş olacaktır.
- 6- Gramajı en az 350 gram olup çift katlı olacaktır.
- 7- Kurum tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıp, renk kurum tarafından belirlenecektir.
- 8- Ürünler tek tek ambalajlı olacaktır.
- 9) Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dev.Dr. Faşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Mehmet BARIS

İlçe Sekreteri

AA

AA

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YATAK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üstü havlu altı poliüretan olmalı üzerinde kullanılan kumaşın 85 i Kardering ipliği 15 i akrilik veya polyester olmalıdır.
2. Kullanılan pamuk ve pamuk polyester kumaşın metrekare ağırlığı en az 140 g ped kısmının metrekare ağırlığı poliüretan cinsinden en az 380 g olmalıdır.
3. Çamaşır makinelerinde 90° C de yıkanabilir olmalıdır.
4. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
5. Yıkandıktan sonra en, boy ebatları küçülmemeli ve yıkamada çekmezliği atkı – çözgü yönünden en çok 0, 5 olmalıdır.
6. En az 750 yıkanabilme garantili olmalıdır.
7. Beyaz renkte olmalıdır.
8. Antibakteriyel, antiallerjen olmalı ve terleme yapmamalıdır.
9. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
10. Yatak üstü ebadı 90 X 190 cm. olmalıdır.
11. Yatak yanlarında 20 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalıdır.
12. Çamaşır suyundan etkilenmemelidir. Sülfirik asit hariç temizlik maddeleri ile temizlenebilmelidir.
13. TSE EN ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistem standartları belgesine sahip olmalıdır.
14. Alez kesinlikle tek parça olmalıdır
- 15) Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YASTIK (ELYAF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Yastık ölçüsü 50*70cm ölçülerde olmalıdır.
- 2) Yastık şiltesi 44 Tel/cm² olmalıdır. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır.
- 3) Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.
- 4) Ürünün toplam ağırlığı (şiltesi ve içerisindeki boncuk silikon elyaf) 950gr olmalıdır.
- 5) Ürün içerisindeki boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçeleşme ve topaklanma yapmamalıdır.
- 6) Yastık ürünü numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları ihale dosyasına konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doc.Dr.Yasir Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARIS
Tıbbi Sekreter

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 100 cm x 100 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Çarşaf 100 cm x 150 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Yastık kılıfı 50 cm x 70 cm ebadında gizli kapaklı olacaktır.
4. 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
5. Yıkama sonrası solmamalı ve deforme olmamalıdır.
6. Atkı ve çözümlü toplama cm² de en az 57 tel olmalıdır.
7. Atkı ve çözümlüde ip ve tarh artıkları olmamalıdır.
8. Kolay ve her türlü deterjanla ve çamaşır suyu ile yıkanmaya uygun olmalıdır.
9. Ütülenmesi kolay olmalıdır.
10. Çekme oranı sadece ilk yıkamada bir metrede en fazla; 2 cm, çözümlüde 2 cm olmalıdır.
11. Nevresimin ağız kısmı en az 5 ilikli olup düğmeleri dikilmiş olmalıdır.
12. 90 derecede yıkanmaya elverişli olmalıdır.
13. Nevresim takımı tek çarşaf, yastık kılıfı ve nevresimden oluşmalı, nevresim takımları ağız yapışmalı ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır.
14. Nevresim takımlarında dikiş başlama ve bitiş yerlerinde pekiştirme yapılacaktır.
15. Kurum tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıp, renk kurum tarafından belirlenecektir.
- 15) Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doç. Dr. Faşan Yılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARİS
Tıbbi Sekreter

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YASTIK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 50x70 cm Ebatlarında sıvı geçirmeyen üstü havlu altı pöliüretan olmalıdır.
2. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalıdır.
3. yıkama sonrası ölçülerinde bir değişiklik olmamalıdır.
4. Beyaz Renk olmalıdır.
5. Teri emmeli hava geçirgenli olmalı ıslaklığı alta geçirmemelidir.
6. Çamaşır suyundan etkilenmemeli sülfirik asit hariç temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.
7. Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet ŞARIS
Tıbbi Sekreter







T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK YATAK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
 - a. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.
 - b. Orta Tabaka selüloz olmalıdır.
 - c. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
2. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm (\pm 5 cm) ebatlarında olmalıdır.
3. Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.
4. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalı cildi tahriş etmemelir.
5. En az 10' lu paketler halinde olmalıdır.
6. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
8. su emici özelliği olmalı topaklanma yapmamalıdır.
9. Yatak koruyucu bez dayanıklı olmalı kolay yırtılmamalıdır.
10. Numune değerlendirilecektir
7. Sağlık Bakanlığı logosu bulunmalıdır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARIS
Sağlık Bakanlığı

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇARŞAF TEK KİŞİLİK

- 1.1 cm²'lik kumaşta en az 76 tel veya üzeri olmalıdır.
- 2.8-Takımlar 80 derecede yıkanabilmeli ve renklerinde solma, dikişlerinde atma olmamalı ve tüylenme yapmamalıdır.
- 3.Kumaşın çekme oranı en fazla % 2 olmalıdır.
- 4.Firma teslim ettiği malzemelerin, herhangi birinde bir kusur olması halinde yenisi ile değiştirecek ve herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
- 5.Çarşaf 160*240 ebatında olacaktır.
6. Çarşafın üzerinde Sağlık Bakanlığı amblemi olmalıdır.
7. **Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**

ÜYE

Mehmet BARIS

ÜYE

Adem YIĞIT

ÜYE

Zeynep GÜNYAY

ÜYE

Fuat VURAL

ÜYE

Necip KAYA

ÜYE

Cevdet SARI